

Posadzki dekoracyjne

Potrzebne materiały:

- Primer GW — grunt epoksydowy wodny
- Primer Z Slow — jako warstwę odcinającą
- Piasek kwarcowy 0,1-0,3
- Posadzka SL-PU UV NF
- Lakier Coating PU SG NF Satin Gloss/Matt
- Rozpuszczalnik do czyszczenia narzędzi lub usunięcia innych zabrudzeń

Potrzebne narzędzia:

- Taśma malarska
- Prostokątne wiadro malarskie
- Wiadro o pojemności minimum 20 l
- Rakla lub paca
- Wałek z kolcami (opcjonalnie)
- Waga do 15 kg
- Wkrętarka z mieszadłem
- Duża i mała rączka do wałka
- Szerokie i wąskie wałki
- Wałek do lakieru z mikrofibry (długość włosia 10)

Oto szczegółowy przewodnik krok po kroku, jak wykonać posadzkę żywiczną w domu, korzystając z produktów Primer GW, SL PU UV NF, oraz PU SG NF.

Etap 1

Gruntowanie produktem Primer GW

1. Przygotowanie powierzchni:

- Oczyszczyć powierzchnię, na której będzie nakładana żywica, z wszelkich zanieczyszczeń, kurzu, tłuszczu i luźnych materiałów. Upewnij się, że powierzchnia jest sucha i równa.
- *Jak zagruntować różnego rodzaju podłoże przeczytasz na naszym blogu* *link

2. Mieszanie gruntu:

- Jeżeli nie planujesz zużyć od razu całego załączonego przez nas kompletu (skł. A i B) użyj wagi do precyzyjnego odmierzenia składników w osobnym pojemniku (np. prostokątnym wiaderku).
- Użyj wkrętarki z mieszadłem, aby dokładnie wymieszać grunt do momentu, aż uzyskasz jednorodną mieszankę.
- Wlej produkt do prostokątnego wiadra malarskiego.

3. Nakładanie gruntu:

- Za pomocą szerokiego wałka, nałóż równomiernie Primer GW na powierzchnię. Upewnij się, że grunt wniknął w podłoże, aby zapewnić dobrą przyczepność.
- Pozostaw grunt do wyschnięcia (zwykle kilka godzin).

Etap 2

Gruntowanie produktem Primer Z Slow metodą Scratch Coat (warstwa odcinająca)

1. Mieszanie gruntu:

- Jeżeli nie planujesz zużyć od razu całego załączonego przez nas kompletu (skł. A i B) użyj wagi do precyzyjnego odmierzenia składników w osobnym pojemniku (np. prostokątnym wiaderku).
- Użyj wkrętarki z mieszadłem, aby dokładnie wymieszać grunt do momentu, aż uzyskasz jednorodną mieszankę.
- Do wymieszanego gruntu dodaj piasku kwarcowego 0,1-0,3 (na 1 kg żywicy około 0,5 kg piasku) i ponownie wymieszaj
- Po wymieszaniu całą zawartość należy od razu rozlać na podłogę i rozprowadzić

2. Nakładanie gruntu:

- Za pomocą rakli lub pacy, nałóż równomiernie przygotowaną mieszankę na powierzchnię.
- Pozostaw warstwę do wyschnięcia (zwykle kilka godzin).

Etap 3

Nakładanie posadzki o grubości 2 mm produktem SL PU UV NF

1. Przygotowanie mieszanki:

- Jeżeli nie planujesz zużyć od razu całego załączonego przez nas kompletu (skł. A i B) użyj wagi do precyzyjnego odmierzenia składników w osobnym pojemniku
- Wlej składnik B do pojemnika, w którym znajduje się składnik A i mieszaj je przez około minutę za pomocą wkrętarki z mieszadłem, aż uzyskasz jednorodną konsystencję. Przelej całość do kolejnego pojemnika (np. wiadra o pojemności 20 l) i mieszaj ponownie na wolnych obrotach przez kolejną minutę.

2. Nakładanie posadzki:

- Nałóż mieszankę SL PU UV NF na powierzchnię, aby uzyskać warstwę o grubości 2 mm. Użyj gładkiej pacy, aby równomiernie rozprowadzić mieszankę.
- Upewnij się, że warstwa jest równomierna i gładka.
- Jeżeli zauważysz, że posadzka się nie odpowietrza (niska temperatura, zbyt szybkie mieszanie), użyj wałka z kołcami.
- Pozostaw do wyschnięcia zgodnie z instrukcjami producenta (minimum 12 h).

Etap 4

Dwukrotne nałożenie lakieru Coating PU SG NF Matt/Satin

1. Pierwsza warstwa lakieru:

- Jeżeli nie planujesz zużyć od razu całego załączonego przez nas kompletu (skł. A i B) użyj wagi do precyzyjnego odmierzenia składników w osobnym pojemniku.
- Wlej składnik B do pojemnika, w którym znajduje się składnik A i dokładnie wymieszaj za pomocą wkrętarki z mieszadłem, aż uzyskasz jednorodną konsystencję, a następnie przelej żywicę do kuwety przez załączone sitko/filtr.
- Za pomocą szerokiego wałka z mikrofibry, nałóż pierwszą warstwę lakieru równomiernie na powierzchnię metodą „na krzyż”.
- Pozostaw do wyschnięcia zgodnie z instrukcjami producenta (zwykle kilka godzin).

2. Druga warstwa lakieru:

- Powtórz proces mieszania i nakładania, jak przy pierwszej warstwie.
- Nałóż drugą warstwę zamykającą, zapewniając równomierne pokrycie całej powierzchni.
- Pozostaw do wyschnięcia zgodnie z instrukcjami producenta (zwykle kilka godzin).

*** Uwaga**

Podczas nakładania warstw lakieru należy utrzymać bezwzględną czystość otoczenia — czyste obuwie, odzież oraz nakrycie głowy (zapobiegające wypadaniu włosów).